



www.daltek.cz
+420 585 236 011
daltek@daltek.cz

SÍDLO FIRMY - PRAHA
Sokolská č.p.1792/52
120 00 Praha Nové město

**tolerance dle ASTM A312/A999
(dříve A312/A530)**

Rozsah rozměrů [mm]	Vnější průměr [mm]	Tloušťka stěny [%]
>10,30 < 48,30	+ 0,40 / - 0,80	- 12,50 / *
> 48,30 < 114,30	+ 0,80 / - 0,80	- 12,50 / *
> 114,30 < 219,10	+ 1,60 / - 0,80	- 12,50 / *
> 219,1 (< 250)	+ 2,40 / - 0,80	- 12,50 / *

* není specifikováno