www.daltek.cz
+420 721 932 393
daltek@daltek.cz

SÍDLO FIRMY – PRAHA
Sokolská č.p.1792/52
120 00 Praha Nové město

Austenitická nerezová ocel						Chemické složení					
EURONORM/DIN	**W.Nr.**	**AISI**	**UNS**	**ČSN**	**Jiné**	**C (%)**	**Cr (%)**	**Ni (%)**	**Mo (%)**	**N (%)**	**ostatní prvky**
X5CrNi18-10	1.4301	304	S30400	17 240	5R10	max 0,07	17,0-19,5	8,0-10,5		max 0,11	
X4CrNi18-12	1.4303	305	S30500			max 0,06	17,0-19,0	11,0-13,0		max 0,11	
X8CrNiS18-9	1.4305	303	S30300	17 243	5RA50	max 0,10	17,0-19,0	8,0-10,0		max 0,11	Cu
X2CrNi19-11	1.4306	304 L	S30403	17 249	3R12	max 0,030	18,0-20,0	10,0-12,0		max 0,11	
X2CrNi18-9	1.4307	304 L				max 0,030	17,5-19,5	8,0-10,0		max 0,11	
X10CrNi18-8	1.4310	301	S30100			0,05-0,15	16,0-19,0	6,0-9,5	max 0,80	max 0,11	
X2CrNiN18-10	1.4311	304 LN	S30453		3R19	max 0,030	17,0-19,5	8,5-11,5		0,12-0,22	
X1CrNiS18-15-4	1.4361		S30600		URANUS S1 / A610	max 0,015	16,5-18,5	14,0-16,0	max 0,20	max 0,11	
X6CrNiTi18-10	1.4541	321	S32100	17 248	6R35	max 0,08	17,0-19,0	9,0-12,0			Ti 5 x C - 0,70
X6CrNiNb18-10	1.4550	347	S34700		8R40	max 0,08	17,0-19,0	9,0-12,0			Nb
X5CrNiMo17-12-2	1.4401	316	S31600	17 346		max 0,07	16,5-18,5	10,0-13,0	2,00-2,50	max 0,11	
X2CrNiMo17-12-2	1.4404	316 L	S31603	17 349	3R65	max 0,030	16,5-18,5	10,0-13,0	2,00-2,50	max 0,11	
X2CrNiMoN17-11-2	1.4406	316 LN	S31653	17 359		max 0,030	16,5-18,5	10,0-12,0	2,00-2,50	0,12-0,22	
X2CrNiMoN17-13-3	1.4429	316 LN (Mo+)	S31653	17 360		max 0,030	16,5-18,5	11,0-14,0	2,50-3,00	0,12-0,22	
X2CrNiMo18-14-3	1.4435	316 L (Mo+)	S31603	17 350	3R60 / 3R66	max 0,030	17,0-19,0	12,5-15,0	2,50-3,00	max 0,11	max 0,4 Mn
X3CrNiMo17-13-3	1.4436	316 (Mo+)	S31600	17 352	5R60	max 0,050	16,5-18,5	10,5-13,0	2,50-3,00	max 0,11	
X2CrNiMoN18-15-4	1.4438	317 L	S31703			max 0,030	17,5-19,5	13,0-16,0	3,00-4,00	max 0,11	
X2CrNiMoN17-13-5	1.4439	317 LN	S31753		3R68	max 0,030	16,5-18,5	12,5-14,5	4,00-5,00	0,12-0,22	
X3CrNiMo18-12-3	1.4449	317	S31700			max 0,035	17,0-18,2	11,5-12,5	2,25-2,75	max 0,08	Cu
X4NiCrMoCuNb20-18-2	1.4505										
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	316 Ti	S31635	17 348	5R75	max 0,08	16,5-18,5	10,5-13,5	2,00-2,50		Ti 5 x C - 0,70
X6CrNiMoNb17-12-2	1.4580	316 Cb	S31640			max 0,08	16,5-18,5	10,5-13,5	2,00-2,50		Nb
X10CrNiMoNb18-12	1.4583	318									