



www.daltek.cz
+420 721 932 393
daltek@daltek.cz

SÍDLO FIRMY - PRAHA
Sokolská č.p.1792/52
120 00 Praha Nové město

**tolerance dle ASTM A213/A1016
(dříve A213/A450)**

Rozsah rozměrů [mm]	Vnější průměr [mm]	Tloušťka stěny [%]
< 25,40	+ 0,10 / - 0,10	- 0 / + 20
> 25,40 < 38,10	+ 0,15 / - 0,15	- 0 / + 20
> 38,10 < 50,80	+ 0,20 / - 0,20	- 0 / + 22
> 50,80 < 63,50	+ 0,25 / - 0,25	- 0 / + 22
> 63,50 < 76,20	+ 0,30 / - 0,30	- 0 / + 22
> 76,20 < 101,60	+ 0,38 / - 0,38	- 0 / + 22
> 101,60 < 190,50	+ 0,38 / - 0,64	- 0 / + 22
> 190,50 < 228,60	+ 0,38 / - 1,14	- 0 / + 22