www.daltek.cz
+420 721 932 393
daltek@daltek.cz

SÍDLO FIRMY – PRAHA
Sokolská č.p.1792/52
120 00 Praha Nové město

Působnost		Vnější průměr		Tloušťka stěny	
Výrobní postup	**Vnější průměr d_a[mm]**	**Třída tolerance ISO**	**Přípustná odchylka**	**Třída tolerance ISO**	**Přípustná odchylka**
Svářeno	d_a <= 168,3	D 2	+- 1,0% min. +- 0,5 mm	T 3	+- 10% min. +- 0,2 mm
		D 3	+- 0,75% min. +- 0,3 mm	T 4	+- 7,5% min. +- 0,15 mm
		D 4	+- 0,5% min. +- 0,1 mm		
	d_a > 168,3	-	+- 1,0% min. +- 3 mm	T 3	+- 10% min. +- 0,2 mm