



www.daltek.cz
+420 721 932 393
daltek@daltek.cz

SÍDLO FIRMY - PRAHA
Sokolská č.p.1792/52
120 00 Praha Nové město

Působnost		Vnější průměr		Tloušťka stěny	
Výrobní postup	Vnější průměr d_a [mm]	Třída tolerance ISO	Přípustná odchylka	Třída tolerance ISO	Přípustná odchylka
Svářeno	$d_a \leq 168,3$	D 2	+ - 1,0% min. + - 0,5 mm	T 3	+ - 10% min. + - 0,2 mm
		D 3	+ - 0,75% min. + - 0,3 mm	T 4	+ - 7,5% min. + - 0,15 mm
		D 4	+ - 0,5% min. + - 0,1 mm		
	$d_a > 168,3$	-	+ - 1,0% min. + - 3 mm	T 3	+ - 10% min. + - 0,2 mm